

ISOFIX BT-T

DÉFINITION

ISOFIX BT-T est une formulation aqueuse composée de liant vinylique et d'adjuvants spécifiques.

UTILISATIONS

ISOFIX BT-T est tout particulièrement recommandé pour l'accrochage sur béton des mélanges fibreux ISOTHERM et/ou ISOFLAM SM.

En fine pulvérisation au pistolet, ISOFIX BT-T peut être aussi utilisé en fixateur anti-défibrant et anti-poussière, pour durcir la face apparente d'une projection.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement en fûts polyéthylène de 30 kg, palettisation par 12 fûts.

Conservation : environ 6 mois entre 6° et 35° (dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé).

MISE EN ŒUVRE

Produit prêt à l'emploi, ne nécessitant pas de dilution.

Application : au rouleau (de préférence) ou au pistolet maximum 20 minutes (selon les conditions climatiques) avant la mise en œuvre du produit projeté (la colle doit rester poisseuse).

- Sur support sec, propre et sain, débarrassé de toute trace de toute trace de produits de décoffrage, de laitances de mortier, d'écaillures ou de résidus de peinture.

La température ambiante et celle du support devront être supérieures à 5°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Port de gants et de lunettes recommandé.

- En cas de projection oculaire accidentelle, de contact avec la peau, ou d'ingestion accidentelle, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Incolore
Etat	Liquide visqueux
Viscosité Brookfield	100-300 cP à 22°C
Consommation	200 à 300g/m ²